



Всего листов: 6



УТВЕРЖДАЮ

Директор НИИ ЛКП

ООО НПО «Лакокрасопокрытие»

К.Г. Богословский

2017 г.

Протокол № 007 – 0803Е-2017 от 18.01.2017
по результатам ускоренных климатических испытаний системы покрытия
на основе анткоррозионной грунтовки ИЗОЛЭП-primer в сочетании
с эмалью Политон УР (УФ) серого цвета

Работа выполнена по дополнительному соглашению № 86 от 16.11.2016 к договору № 003/15 от 27.01.2015 с ЗАО НПХ ВМП г. Екатеринбург.

В соответствии с техническим заданием заказчика в испытательной лаборатории лакокрасочных материалов и покрытий «ЛКП-Хотьково-Тест» проведены ускоренные климатические испытания системы покрытия, состоящей из анткоррозионной грунтовки ИЗОЛЭП-primer (ТУ2312-067-12288779-2008) в сочетании с эмалью Политон УР (УФ) серого цвета (ТУ 2312-033-12288779-2002) по ГОСТ 9.401-91 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» методу 6 с прогнозированием срока эксплуатации двадцать пять лет (в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата (УХЛ1), (225 циклов ускоренных испытаний).

Цель испытаний

Ускоренные климатические испытания проводились с целью определения устойчивости защитных и декоративных свойств представленной системы покрытия на основе анткоррозионной грунтовки ИЗОЛЭП-primer (ТУ 2312-067-12288779-2008) в сочетании с эмалью Политон УР (УФ) (ТУ 2312-033-12288779-2002) серого цвета с прогнозированием срока службы при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата (УХЛ1) по ГОСТ 9.401-91 методу 6.

Объект испытаний

Объектом испытаний являлось комплексное покрытие, нанесенное на подготовленные металлические пластинки размерами 70x150x1,0 мм:

- 1 слой - антакоррозионная грунтовка ИЗОЛЭП-primer (ТУ 2312-067-12288779-2008), толщиной 120-140 мкм;
- 2 слой - эмаль Политон-УР (УФ) серого цвета (ТУ 2312-033-12288779-2002), толщиной 60 мкм.

Общая толщина комплексного покрытия 180-200 мкм. Маркировка образцов 3.080.1 - 3.080.7.

Подготовка образцов

Образцы покрытия для ускоренных климатических испытаний подготовлены заказчиком ЗАО НПХ ВМП и представляют собой окрашенные с двух сторон системой покрытия на основе антакоррозионной грунтовки ИЗОЛЭП-primer в сочетании с эмалью Политон УР (УФ) серого цвета, пластиинки размером 70x150x1 мм в количестве 7 штук. Для обеспечения защиты в течение всего срока испытаний кромки образцов дополнительно обработаны эмалью светло-серого цвета.

Толщину покрытия измеряли по ГОСТ 31993-2013 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» магнитным толщиномером Elcometer 456 № PD 03439 (свидетельство о поверке ФБУ «ЦСМ Московской области» № АА 3292445 до 27.09.2018).

Представленные образцы системы покрытия перед испытаниями выдерживали в течение 7 суток в лабораторных условиях при температуре $(20\pm2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% (измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М № 40242 свидетельство о поверке ФБУ «ЦСМ Московской области» № АА 4240792 до 26.09.2017) без прямого попадания света для завершения процессов формирования покрытия и достижения эксплуатационных характеристик.

Проведение испытаний

Представленные на испытания образцы системы покрытия серого цвета, однотонные, полуглянцевые, без механических включений, кратеров, проколов, морщин и потеков, с незначительной шагренью.

Блеск покрытий в процессе испытаний контролировали по ГОСТ 896 «Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска» фотоэлектрическим блескометом BYK Gardner micro-gloss 45 № 1158084 (свидетельство о поверке ФБУ «Ростест-Москва» № АА 5182990 до 05.07.17). Исходный блеск системы покрытия составил 46%.

Адгезию покрытия в процессе испытаний определяли по ГОСТ 15140 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии», методу 2 (метод решетчатых надрезов) на устройстве АД-З № 6 (протокол периодической аттестации СП филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» № 06/109п-16 до 11.02.2018). Исходная адгезия покрытия оценивается баллом 1.



Покрытие, предназначенное для условий эксплуатации УХЛ1, подвергли предварительным испытаниям по методу А, ГОСТ 9.401-91 «Определение стойкости покрытия к воздействию низкой температуры». Образцы выдерживали при температуре минус $(60\pm3)^\circ\text{C}$ в течение 2 часов, затем в течение 20-25 секунд после извлечения из морозильной камеры методом решетчатых надрезов определяли адгезию системы покрытия.

В соответствии с требованиями ГОСТ 9.401 п. 1.14 адгезия покрытия методом решетчатых надрезов после испытаний по методу А должна быть не более 3 баллов. Покрытие выдержало испытание по методу А, адгезия оценивается баллом 2.

Ускоренные климатические испытания системы покрытия были проведены по ГОСТ 9.401-91 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» по методу 6, имитирующему комплексное воздействие климатических факторов открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата (УХЛ1) по ГОСТ 9.104 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации», II тип атмосферы по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Режим испытаний, последовательность перемещения и время выдержки образцов в аппаратах в одном цикле приведены в таблице 1.

Визуальную оценку состояния покрытия в процессе испытаний проводили по ГОСТ 9.407-2015 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида». При визуальном осмотре состояния покрытия оценивали виды разрушений, характеризующие защитные и декоративные свойства: растрескивание, отслаивание, образование пузырей, растворение, сморщивание, коррозия металла, изменение цвета, блеска, меление и грязеудержание.

Согласно требованиям ГОСТ 9.401 метод 6 предусматривает проведение 15 циклов ускоренных климатических испытаний покрытия. При этом соответствие состояния покрытия (IV-VII классов по ГОСТ 9.032-74) после испытаний требованиям по декоративным свойствам не более АД3, по защитным свойствам не более А31 и адгезии покрытия не более 3 баллов обеспечивает минимальный гарантированный срок службы в открытой промышленной атмосфере умеренно-холодного климата не менее двух лет.

После 15 циклов испытаний покрытие сохранили защитные и декоративные свойства без изменений (А30, АД0).

Таким образом, система покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 по защитным и декоративным свойствам. Для уточнения прогноза срока службы испытания были продолжены.

В соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-91 справочного приложения 10 для определения срока службы покрытия для условий эксплуатации УХЛ1 испытания

продолжают до достижения критической обобщенной оценки, значение которой составляет АЗ_{крит.}=2 по защитным свойствам, АД_{крит.}=4 по декоративным свойствам.

Проведено 225 циклов ускоренных климатических испытаний. Обобщенные результаты испытаний приведены в таблице 2.

Результаты испытаний показывают, что система покрытия на основе антакоррозионной грунтовки ИЗОЛЭП-primer в сочетании с эмалью Политон УР (УФ) серого цвета выдержала 225 циклов испытаний без изменения защитных свойств (АЗ0). Декоративные свойства после 225 циклов оцениваются баллом АД3 (Ц2-хорошо заметные посветление покрытия, Б3-потеря до 48% блеска). Адгезия покрытия после 225 циклов испытаний оценивается баллом 2.

После 225 циклов испытаний на одном образце покрытие было удалено с помощью смывки СП-7 и произведен осмотр состояния металла под покрытием. Металл под покрытием чистый без следов коррозии и окисления.

В соответствии с результатами испытаний с учетом коэффициента ускорения, равного 41 для условий эксплуатации УХЛ1, спрогнозирован срок службы системы покрытия.

Результаты испытаний

1. Прогнозируемый срок службы системы покрытия общей толщиной 180-200 мкм, состоящей из антакоррозионной грунтовки ИЗОЛЭП-primer (ТУ2312-067-12288779-2008), толщиной 120-140 мкм в сочетании с эмалью Политон УР (УФ) серого цвета (ТУ 2312-033-12288779-2002), толщиной 60 мкм, нанесенной на подготовленную стальную поверхность при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата (УХЛ1) составляет **двадцать пять лет.**

2. Необходимым условием выполнения прогноза является тщательная подготовка поверхности металла перед окрашиванием, строгое соблюдение параметров нанесения, отверждения и контроль толщины покрытия на всех этапах нанесения.

Примечание:

- настоящий протокол касается только образца, подвергнутого испытанию;
- частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.


Руководитель испытательной
лаборатории лакокрасочных материалов и покрытий
«ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ»


В.Н. Пучкова

Инженер-испытатель испытательной
лаборатории «ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ»


О.А. Зверева

Старший лаборант-испытатель испытательной
лаборатории «ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ»


О.Н. Бабакина

Режим ускоренных испытаний, последовательность перемещения, продолжительность выдержки образцов при испытаниях в одном цикле по методу 6 (умеренно-холодный и холодный климат) ГОСТ 9.401-91

Таблица 1

Аппаратура	Режимы испытаний		Продолжительность выдержки образцов в одном цикле, ч
	Температура, °C	Относительная влажность, %	
Камера влаги (Камера влажности НСР 108 Меммерт № H110.0063 протокол периодической аттестации № 06/684п-16 до 19.08.2017)	40±2	97±3	2
Камера сернистого газа (концентрация SO ₂ (5±1) мг/м ³) (Камера сернистого газа К 300 № 303171 протокол периодической аттестации № 06/686п-16 до 19.08.2017), сертификат № 441484/449 до 18.07.2017)	40±2	97±3	2
Камера холода (Морозильная камера LGT 2325 № 81/820/769/1 Протокол периодической аттестации т № 06/1099п-16 до 13.12.2017)	Минус (30±3)	Не нормируется	6
Аппарат искусственной погоды: режим 3 мин. орошения 17 мин. без орошения (аппарат искусственной светопогоды Xenotest 440 № 1503020, Аттестат № AT 0024382 до 14.06.2017)	60±3	Не нормируется	5
Камера холода (Морозильная камера VT 078 № 20061019575 Протокол периодической аттестации № 06/853п-16 до 19.09.2017)	Минус (60±3)	Не нормируется	3
Выдержка на воздухе	15 - 30	Не более 80	6
Итого			24

**Результаты ускоренных климатических испытаний системы покрытия на основе антикоррозионной грунтовки ИЗОЛЭП-primer
в сочетании с эмалью Политон УР (УФ) серого цвета по ГОСТ 9.401-91 методу 6 (УХЛ1)**

Таблица 2

Покрытие по чистой и сухой стальной поверхности	Состояние покрытия в процессе ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401-91, метод 6 (УХЛ1). Оценка состояния покрытия по ГОСТ 9.407-2015 Продолжительность испытаний, циклы	Адгезия, балл			
		Исходная	После испытаний по методу А	После испытаний по методу А 225 циклов испытаний	
Антикоррозионная грунтовка ИЗОЛЭП-primer (1 слой- 120-140 мкм) (ГУ2312-067-12288779- 2008), эмаль Политон УР (УФ) серого цвета (1 слой - 60 мкм) (ГУ 2312-033-12288779- 2002)	1-15 Покрытие без изменений АД0, А30	20-45 Ц1 - едва заметно посветление покрытия. Б2 - потеря 9% блеска 42*АД1 (Ц1), А30	45-95 Ц1 - едва заметное посветление покрытия Б2- потеря 20% блеска 37*АД2 (Ц1, Б2), А30	95-135 Ц1-едва заметное посветление покрытия Б2- потеря 29% блеска 33*АД2 (Ц1, Б2), А30	135-180 Ц1-едва заметное посветление покрытия Б2- потеря 37% блеска 24*АД2 (Ц1, Б2), А30
Маркировка образцов 3 080 1-3 080 7	Фактическая толщина покрытия 180-200 мкм.				
	Блеск покрытия – 46%.				

*) текущее значение блеска по фотоэлектрическому блескомеру ВУК Gardner micro-gloss 45 № 1158084